

1°)  
Capricorne des maisons. Grosse vrillette. Petite vrillette. Lyctus. Terme. Sirex

1°) 3 points

2°)

2°) 8 points

	Exotique	Indigène	Tendre	Mi-dur	Dur	Couleur
Bois de Violette	X				X	Violet
Sycomore		X		X		blanc
Poirier		X			X	rosâtre
Noyer		X			X	marron foncé
Merisier		X		X		marron clair
Chêne		X			X	marron clair
Amarante	X				X	Violet
Ebène	X				X	Noire

4°) 3 points

5°) 3 points

3°)

Naturel : plots complets épinglés reposant sur des chantiers protégés des intempéries.

Artificiels :

séchoir à case : le bois reste fixe la température et l'humidité de l'air variant suivant l'état d'avancement du séchage.

séchoir tunnel : les bois traversent des zones dont la température et l'humidité de l'air sont appropriées à l'état d'avancement du séchage.

4°)

Tracé précis.

Lame adaptée : largeur en fonction de la courbe, denture fine (pas réduit).

5°)

Vérifier la tension de la lame.

Vérifier la position de la lame (tourner à la main)

Régler le guide lame (au dessus de la pièce).

CAP ARTS DU BOIS OPTIONS A-B-C codes 5023430-5023431-50 23432			
CORRIGE	SESSION 2008	DUREE : 1 H 00	COEF : 1
EPREUVE : TECHNOLOGIE ET PREVENTION			PAGE 1/1

CAP ARTS DU BOIS OPTIONS A-B-C codes 5023430-5023431-50 23432			
BAREME	SESSION 2008	DUREE : 1 H 00	COEF : 1
EPREUVE : TECHNOLOGIE ET PREVENTION			PAGE 1/1