



**LE RÉSEAU DE CRÉATION  
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Réseau Canopé  
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

**Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.**

**Brevet d'Etudes Professionnelles**

**AMENAGEMENT - FINITION**

**Session 2016**

**Durée : 16 Heures**

**EP2 : Mise en œuvre**

**Coefficient : 8**

# RESSOURCE SPECIFIQUE

## SOMMAIRE

Page de garde	R.S. 1 / 2
Fiche technique : Produit à effet décoratif sablé " Graminées UNIKALO "	R.S. 2 / 2

BEP AMENAGEMENT - FINITION	Code :	Session 2016	RESSOURCE SPECIFIQUE
EPREUVE EP2 - MISE EN OEUVRE	Durée : 16H00	Coefficient : 8	R.S. 1 / 2

# Graminées

## L'effet Sablé par Unikalo

**DEFINITION :** Peinture à effet sablé pour la décoration murale intérieure à base de résine acrylique en phase aqueuse.

**DESTINATION :** Graminées s'applique en finition murale en intérieur sur de nombreux supports usuels du bâtiment, plaques de plâtres à épiderme cartonné, plâtre, ciment et dérivés... Graminées doit toujours être appliqué sur **SOUS-COUCHE Graminées**. Peut être appliqué dans les pièces humides si recouvert de sa patine de protection. Ne peut être appliqué sur support en contact direct avec l'eau.

**PROPRIETES :** Graminées est un revêtement mural teinté pour la décoration intérieure. Existe en base pour une mise à la teinte sur site à partir du système MICROCOLOR EVO.

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

Liant : Acrylique  
Aspect : Mat velouté  
Couleur : 40 teintes du nuancier Graminées réalisées sur site à partir des bases TP et TS  
Densité : 1,60  
Consommation : +/- 0,220 l / m<sup>2</sup> soit 4 l = environ 18 m<sup>2</sup>  
Séchage : Recouvrable : +/- 4 heures - Sec : +/- 1 heure

### **CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :**

Conditions d'application : Température supérieure à 8°C. Hygrométrie inférieure à 65%  
Matériel d'application : Brosse large ou spalter  
Dilution : Néant  
Nettoyage du matériel : Eau

### **INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :**

Classe de transport : Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).  
Conditionnement : 4 l (env.18 m<sup>2</sup>)  
Stockage : 1 an (non teinté) à l'abri du gel et dans son emballage d'origine  
Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur sur CD ROM et sur le site [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com).  
Classement Européen : Catégorie A / Sous-catégorie selon I (selon directive 2004/42/CE)  
Valeur limite UE de C.O.V : 200 g / l  
C.O.V max de ce produit : 40 g / l

## Méthodes et conseils pour l'application

### Préparation des supports

**DTU :** les supports doivent être conformes au DTU 59.1 en vigueur (niveau de finition A ou B)

**Graminées** doit impérativement être appliqué sur **SOUS-COUCHE Graminées**.

De manière générale, **SOUS-COUCHE Graminées** doit être appliqué sur supports imprimés sains, propres et secs.

### Méthode d'application

**Important :** S'assurer d'avoir bien mélangé au fond et sur les bords du seau.

Pour un aspect sablé discret, appliquer **SOUS-COUCHE Graminées** dans la teinte de finition.  
Pour un aspect sablé plus contrasté, appliquer **SOUS-COUCHE Graminées** non teintée.

Déposer **Graminées** à l'aide d'une brosse large ou d'un splater en touches légères et espacées.  
Lisser immédiatement en mouvements croisés afin que le sable ne recouvre pas totalement le support. Retouches possibles dans un délai de 24 heures.

Laisser sécher.

Dans le cas d'une application en pièce humide, appliquer la patine de protection à l'aide d'un gant à peindre en tirant le produit au maximum. La patine renforce le film le rendant ainsi lavable et protégé de la rayure. Elle est conseillée dans les lieux à fort passage.

**Modification de l'aspect :** L'utilisation de la patine de protection entraîne une modification plus ou moins importante de la teinte d'origine (aspect mouillé + foncé) ainsi que de son aspect à tendance plus satinée.

**Mise en œuvre :** L'aspect définitif d'un produit de décoration dépend de la méthode d'application (chargement du produit, amplitude des mouvements, nature des outils, etc...). Nous recommandons pour chaque démarrage de chantier de procéder à un essai préalable afin de vérifier la réaction du produit à la nature et l'état des supports et de faire valider un aspect définitif comme zone de référence.

BEP AMENAGEMENT - FINITION	Code :	Session 2016	RESSOURCE SPECIFIQUE
EPREUVE EP2 - MISE EN OEUVRE	Durée : 16H00	Coefficient : 8	R.S. 2 / 2